

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-227200

(43) 公開日 平成9年(1997)9月2日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 4 B 28/02			C 0 4 B 28/02	
B 2 8 B 1/52			B 2 8 B 1/52	
			3/02	J
// (C 0 4 B 28/02				
16: 02				

審査請求 未請求 請求項の数4 F D (全 4 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願平8-69119	(71) 出願人	000110860 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12番地
(22) 出願日	平成8年(1996)2月28日	(72) 発明者	西沢 和秀 名古屋市港区汐止町12番地 ニチハ株式会 社内
		(74) 代理人	弁理士 宇佐見 忠男

(54) 【発明の名称】 無機質板の製造方法

(57) 【要約】

【課題】 本発明の課題は無機質板の層間剥離現象を確実に防止することにある。

【解決手段】 セメント類と繊維物質とを主体とした原料混合物に更にアルカリ処理した無機質中空フィラーを添加してスラリーとし、該スラリーを抄造脱水したマットを複数層積層して積層マットとし、該積層マットを成形養生硬化せしめる。